

СТАБИТЕРМ-022

Грунт фосфатирующий для грунтования металлических поверхностей

ТУ 2313-009-84300285-2008

Рецептура и производство ООО «Лаборатория огнезащиты», г. Дзержинск

Нижегородская область, тел/факс (8313)26-09-05, 26-23-12;

e-mail: info@stabiterm.ru

www.stabiterm.ru

Характеристика продукта

Фосфатирующий грунт «Стабистерм-022» предназначен для первичного грунтования деталей из черного металла, гальванизированных сталей, оцинкованных сталей, цветных металлов, под последующую окраску лакокрасочными материалами. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Обеспечивает адгезию с другими ЛКМ.

Применение

«Стабистерм-022» предназначен для грунтования изделий из черного металла, гальванизированных сталей, в том числе оцинкованных и цветных металлов под последующую окраску лакокрасочными материалами. Обеспечивает адгезию с другими ЛКМ. Металл, защищенный грунтом «Стабистерм-022» можно эксплуатировать в атмосферных условиях. В системе с огнезащитной краской «Стабистерм-317» обеспечивает надежную защиту воздуховодов с EI 60 мин.

Цвет

Серо-зеленый

Упаковка

Металлическая банка 1 кг. По желанию заказчика возможен иной вид фасовки.

Сертификаты

Безопасность применения грунта «Стабистерм-022» подтверждена Санитарно-эпидемиологическим заключением 77.МО.01.231.П.006960.12.08, от 02.12.2008. Кроме того, на каждую партию выдается паспорт качества, подтверждающий основные физико-химические показатели.

2 (2)

Физико-химические показатели

| | |
|--|---|
| Внешний вид продукта | Вязкая тиксотропная жидкость серого цвета |
| Внешний вид покрытия | Матовая гладкая поверхность |
| Сухой остаток, % | 40-45 |
| Условная вязкость по ВЗ-6, не менее | 60 |
| Дисперсность, мкм, не более | 50 |
| Разбавитель | ксилол |
| Адгезия покрытия к поверхностям из черного металла, гальванизированных сталей, оцинкованных сталей, балл | 1 ₁ |
| Стойкость к статическому воздействию : | |
| - воды | 240 |
| - 5% раствора натрия хлористого, час, не менее | 240 |

Инструкция по нанесению**Подготовка поверхности**

Поверхность изделия должна быть предварительно и очищена от пыли и обезжирена.

Нанесение

Грунт наносить на металлические поверхности в один слой при температуре окружающей среды от - 10°C до + 30°C. Толщина покрытия после высыхания должна быть 20-30 мкм. Расход грунта при нанесении кистью 50-60 г/м². Срок выдержки покрытия до последующего нанесения лакокрасочных материалов не более 14 суток; минимальный срок выдержки-30 минут.

Очистка инструмента

Промыть ацетоном, ксилолом не дожидаясь высыхания инструмента.

Хранение

Хранить в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях при температурах окружающей среды от - 10°C до +30°C пробками и крышками вверх, вдали от источников тепла и влаги. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Техника безопасности

Работать в проветриваемых помещениях! Беречь глаза!

При попадании продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании продукта на кожу промыть водой с мылом. Продукт соответствует государственным требованиям безопасности.

Фосфатирующий грунт для металлических конструкций «Стабитерм-022» предназначен исключительно для профессионального применения!

Все данные, указанные в настоящем документе, кроме подтвержденных официальными сертификатами, указаны справочно, на основании лабораторных испытаний и практического опыта применения. Фирма-изготовитель не несет ответственности перед третьими лицами за вред, нанесенный неправильным, или нерегламентированным применением материала.