

# ***STABITERM-022***

Fondo per trattamento di superfici metalliche

Specificazione 2313-009-84300285-2008

## **Formulazione e produzione della Laboratoriya Ognezashchity Srl.**

Dzerzinsk, regione di Niznij Novgorod, tel./fax (8313) 23-00-11 (multilinea) e-mail:

[info@stabiterm.ru](mailto:info@stabiterm.ru)

[www.stabiterm.ru](http://www.stabiterm.ru)

## **Proprietà del prodotto**

Il fondo «Stabiterm-022» è destinato al trattamento primario dei pezzi di metallo ferroso, acciai galvanizzati, acciai zincati, metalli non ferrosi, per la verniciatura successiva con lacche e vernici. Possiede di buone proprietà anticorrosive. Garantisce l'adesione con altre lacche e vernici. Il fondo aumenta l'adesione del rivestimento al metallo e considerevolmente inibisce lo sviluppo di corrosione sotto il film formato.

### **Applicazione**

Lo «Stabiterm-022» è destinato al trattamento di fondo degli articoli di metallo ferroso, acciai galvanizzati, compreso acciai zincati e metalli non ferrosi, per la verniciatura successiva con lacche e vernici. Garantisce l'adesione con altre lacche e vernici. Il metallo protetto dal fondo «Stabiterm-022» può essere utilizzato in condizioni atmosferiche. Nel sistema con la vernice ignifuga «Stabiterm-317» garantisce la protezione ignifuga dei condotti d'aria fino a EI 60 min.

### **Colore**

Rosso-bruno

### **Imballo**

Barattolo metallico 5kg e 25 kg. Su richiesta di cliente un altro tipo di confezione è possibile.

### **Certificati**

Per ogni lotto va rilasciato certificato di qualità che conferma le proprietà fisico-chimiche principali.

2 (2)

**Proprietà fisico-chimiche**

Apparenza del prodotto	Liquido denso tissotropico di colore grigio
Apparenza del rivestimento	Superficie opaca liscia
Residuo secco, %	40-45
Viscosità convenzionale secondo B3-6, min	60
Dispersibilità, µm max	50
Agente diluente	xilolo
Adesione del rivestimento alle superfici di metallo ferroso, acciai galvanizzati, acciai zincati, grado	1 <sub>1</sub>
Resistenza all'azione statica :	
- di acqua	240
- di 5% soluzione di salgemma, ore, min	240

**Istruzione per l'applicazione****Preparazione della superficie**

La superficie del pezzo deve essere pulita da polvere e sgrassata preventivamente.

**Applicazione**

Applicare il fondo su superfici metalliche in un strato alla temperatura ambientale tra - 10°C e + 30°C. Lo spessore del rivestimento asciutto deve essere 40-60 µm. Il consumo del fondo quando applicato con un pennello - 70-90 g/m<sup>2</sup>. Il tempo di indurimento del rivestimento prima dell'applicazione successiva delle lacche e delle vernici è non più di

30 giorni. Lavare con acetone, xilolo, non aspettando l'asciugatura dell'attrezzo.

**Pulizia d'attrezzo**

Conservare nel imballo stagno in magazzini aerati chiusi alle temperature ambientali tra - 40°C e +40°C con tappi e coperchi insu, lontano da fonti di calore e di umidità. Validità prodotto - 12 mesi.

**Conservazione****Prescrizioni di sicurezza****Lavorare in ambienti aerati! Proteggere gli occhi!**

Nel caso di contatto del prodotto con gli occhi lavarli abbondantemente con acqua e consultare il medico. Nel caso di contatto del prodotto con la pelle lavare con acqua e sapone. Il prodotto corrisponde ai requisiti statali di sicurezza.

**Il fondo per strutture metalliche «Stabiterm-022» è destinato esclusivamente ad utilizzo professionale!**

Tutti i dati, riportati nel presente documento, salvo quelli confermati dai certificati ufficiali, sono riportati solo per riferimento, sul base di prove di laboratorio ed esperienza pratica d'utilizzo. Produttore non e' responsabile per danni a terzi, causati dall'utilizzo improprio o non regolamentato del prodotto.

Laboratoriya Ognezashchity Srl., Dzerzinsk, regione di Niznij Novgorod,

tel./fax (8313)23-00-11(multilinea); e-mail: [info@stabiterm.ru](mailto:info@stabiterm.ru) [www.stabiterm.ru](http://www.stabiterm.ru)